

ПАСПОРТ № _____
(документ о качестве)

Декларация о соответствии № ТС № RU Д-RU.Н012.В.05895 действительна до 24.02.2021г.

1. Дата выдачи: " 20 " июня 2018г.

2. Щебень из природного камня для строительных работ : фракция 3-10 мм (мытый)

3. Потребитель: _____

(наименование организации)

4. Количество щебня: _____ т. _____ М³

(адрес)

5. Номера вагонов (машин): _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 8267-93	Фактические значения
1'	Зерновой состав		Полные остатки на ситах, %
	Диаметры отверстий контрольных сит, мм	d 5	от 90 до 100 97,85
		0,5(d+D) 7,5	от 30 до 60 39,21
		D 10	до 10 1,16
	1,25D 12,5	до 0,5 0,02	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. Группа щебня.	для группы III от 15% до 25%	24,58% соответствует группе III
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	не более 1	0,5
4	Содержание глины в комках, %	не более 0,25	0
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	1,1
6	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %	до 9 включ.	8,3 соответствует марке 1400
7	Морозостойкость, % (Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание, число циклов 15)	потеря массы после испытания не более 2%	0,93 соответствует марке F300
8	Насыпная плотность, т/м ³	не нормируется	1,440
9	Содержание вредных компонентов и примесей		нет
10	Истираемость, %	до 25 вкл.	15,9 соответствует марке И1
11	Щебень Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 3321 от 15.03.2018г.		

Лаборант физико-механических
испытаний

Инженер по качеству

А.В.
(Подпись)
№1
Лаборатория
Коркино

Мухомова А.И.
(Фамилия, инициалы)

Мухомова А.И.
(Фамилия, инициалы)