

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Декларация о соответствии № ТС № RU Д-RU.HO12.B.05895 действительна до 24.02.2021г.

- Дата выдачи: "20" июль 2018г.
- Щебень из природного камня для строительных работ : фракция 40-70 мм (II группа)
- Потребитель: _____
(наименование организации)

- Количество щебня: _____ т. _____ М³
(адрес)
- Номера вагонов (машин): _____ № квитанции

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
№ п/п	Наименование			Нормативные значения по ГОСТ 8267-93	Фактические значения
1	Зерновой состав			Полные остатки на ситах, %	
	Диаметры отверстий контрольных сит, мм	d	40	от 90 до 100	94,55
		0,5(d+D)	60	от 30 до 60	35,61
		D	70	до 10	8,39
1,25D		80	до 0,5	0,00	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. Группа щебня.			для группы II от 10% до 15%	13,40% соответствует группе II
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе			не более 1	0,4
4	Содержание глины в комках, %			не более 0,25	0
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе			не более 5	0
6	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %			до 9 включ.	5,2 соответствует марке 1400
7	Морозостойкость, % (Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание, число циклов 15)			потеря массы после испытания не более 2%	1,2 соответствует марке F300
8'	Насыпная плотность, т/м ³			не нормируется	1,420
9	Содержание вредных компонентов и примесей				нет
10	Истираемость, %			до 25 вкл.	12,6 соответствует марке И1
11	Щебень Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3321 от 15.03.2018г.				

Лаборант физико-механических
испытаний

Инженер по качеству



Мельникова А.М.
(Фамилия, инициалы)

Мельникова АА
(Фамилия, инициалы)