

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.НО12.В.10529 действительна до 30.10.2022г.

- Дата выдачи: "10" марта 2018г.
- Щебень из природного камня для строительных работ : фракция 5,6-8 мм (Марка Л10)
- Потребитель: _____
(наименование организации)
- Количество щебня: _____ т. _____ М³
(адрес)
- Номера вагонов (машин): _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 32703-2014	Фактические значения		
1	Зерновой состав.		Полные остатки на ситах, %		
	Диаметры отверстий контрольных сит, мм	d/2	2,8	от 95 до 100	98,25
		d	5,6	от 90 до 100	94,39
		D	8	до 10	6,17
		1,4D	11,2	до 0,3	0,00
2D		16	0	0	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. Марка щебня.	для марки Л10 до 10%	7,78% соответствует марке щебня Л10		
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	не более 1	0,22		
4	Содержание глины в комках, %	не более 0,25	0		
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	0		
6	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %	до 9 включ.	5,4 соответствует марке 1400		
7	Морозостойкость, % (Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание, число циклов 15)	потеря массы после испытания не более 1%	1,6 соответствует марке F300		
8	Насыпная плотность, т/м ³	не нормируется	1,470		
9	Содержание вредных компонентов и примесей		нет		
10	Сопrotивления дроблению и износу, %	до 15 вкл.	12,4 соответствует марке И1		
11	Марка по сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль, %	до 10 вкл.	8 соответствует марке МД1		
12	Щебень Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3321 от 15.03.2018г.				

Лаборант по физико-механическим испытаниям

 (Подпись)
 
 (Фамилия, инициалы)