

ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_  
(документ о качестве)

Сертификат соответствия № РОСС RU.AB28.H18699 действителен до 06.07.2018г.

Декларация о соответствии № ТС № RU Д-RU.HO12.B.05895 действительна до 24.02.2021г.

1. Дата выдачи: "20" июня 2018г.

2. Щебень из природного камня для строительных работ : фракция 5-10 мм (группа I)

3. Потребитель: \_\_\_\_\_

(наименование организации)

(адрес)

4. Количество щебня: \_\_\_\_\_ т. \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

5. Номера вагонов (машин): \_\_\_\_\_

№ квитанции \_\_\_\_\_

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование   | Нормативные значения по ГОСТ 8267-93     |                            | Фактические значения            |       |
|-------|--|--|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 1     | Зерновой состав от 11.01.2017г.  |  | Полные остатки на ситах, % |                                 |       |
|       | Диаметры отверстий контрольных сит, мм   | d  | 5                          | от 90 до 100                    | 94,36 |
|       |  | 0,5(d+D)                                 | 7,5                        | от 30 до 60                     | 35,89 |
|       |  | D  | 10                         | до 10                           | 1,99  |
|       | 1,25D  | 12,5                                     | до 0,5                     | 0,00                            |       |
| 2     | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе.<br>Группа щебня.   | для группы I до 10%                      |                            | 5,21%<br>соответствует группе I |       |
| 3     | Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе  | не более 1                               |                            | 0,5                             |       |
| 4     | Содержание глины в комках, %   | не более 0,25                            |                            | 0                               |       |
| 5     | Содержание зерен слабых пород, % по массе  | не более 5                               |                            | 0                               |       |
| 6     | Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %   | до 9 включ.                              |                            | 5,4<br>соответствует марке 1400 |       |
| 7     | Морозостойкость, %<br>(Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание, число циклов 15)  | потеря массы после испытания не более 1% |                            | 1,6<br>соответствует марке F300 |       |
| 8     | Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>   | не нормируется                           |                            | 1,430                           |       |
| 9     | Содержание вредных компонентов и примесей  |  |                            | нет                             |       |
| 10    | Истираемость, %  | до 25 вкл.                               |                            | 12,4<br>соответствует марке И1  |       |
| 11    | Щебень Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №3321 от 15.03.2018г. |  |                            |                                 |       |

Лаборант физико-механических испытаний

Инженер по качеству

\_\_\_\_\_ (Подпись)  
  
 \_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)