

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.РА07.В.76608/22 действительна до 02.11.2027

1. Дата выдачи: "07" ноября 2022г.
2. Щебень из горных пород месторождения "Тимофеевское", для дорожного строительства - фракция 8-11,2 мм (Марка Л10)
3. Потребитель: _____

(наименование организации)

4. Количество щебня: _____ т. _____ м³

(адрес)

5. Номера вагонов (машин): _____ № квитанции _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 32703-2014	Фактические значения	
1	Гранулометрический состав	Марка 85/35	Проходы через сито, % по массе	
	Размеры ячеек контрольных сит, мм	d/2	4	от 0 до 5
		d	8	от 0 до 35
		D	11,2	от 85 до 100
		1,4D	16	от 98 до 100
2D		22,4	100	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. Марка щебня.	для марки Л10 до 10%	7,59	
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	не более 1	0,9	
4	Содержание глины в комках, %	не более 0,25	0,13	
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	1,3	
6	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы при испытании в сухом состоянии, %	до 9 включ.	5,4 соответствует марке 1400	
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % после 400 циклов замораживания-оттаивания	не более 5	2,8 соответствует F400	
8	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % (Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание, число циклов 15)	не более 1	0,79 соответствует марке F400	
9	Насыпная плотность, т/м ³	не нормируется	1,46	
10	Содержание вредных компонентов и примесей		нет	
11	Марка по сопротивлению дроблению и износу, потеря массы при испытании, %	до 15 вкл.	8,3 соответствует марке И1	
12	Марка по сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль, потеря массы при испытании, %	до 10 вкл.	9,3 соответствует марке МД1	
13	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг	До 370	<10	
14	Щебень Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол №136 СМ радиационного исследования от 23.12.2021 г.			

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству

Вру

(Подпись)



Воткина А.В.

(Фамилия, инициалы)

Ахметзянова Е.В.