

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-РУ.НО12.В.10529 действительна до 30.10.2022г.

- Дата выдачи: " ____ " _____ 2019г.
- Щебень из природного камня для строительных работ : **фракция 63-90 мм (Марка Л25)**
- Потребитель: _____
(наименование организации)
- Количество щебня: _____ т. _____ м³ (адрес)
- Номера вагонов (машин): _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 32703-2014	Фактические значения		
1	Гранулометрический состав	Марка 90/10	Проходы через сито, % по массе		
	Размеры ячеек контрольных сит, мм	d/2	31,5	от 0 до 2	0,91
		d	63	от 0 до 10	5,92
		D	90	от 90 до 100	96,81
		1,4D	120	100	100,00
	2D	180	100	100,00	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. Марка щебня.	для марки Л25 от 20 до 25%	23,49% соответствует марке щебня Л25		
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	не более 1	0,22		
4	Содержание глины в комках, %	не более 0,25	0		
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	0		
6	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %	до 9 включ.	5,4 соответствует марке 1400		
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % (Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание, число циклов 15)	не более 2	1,6 соответствует марке F300		
8	Насыпная плотность, т/м ³	не нормируется	1,401		
9	Содержание вредных компонентов и примесей		нет		
10	Сопrotивления дроблению и износу, %	до 15 вкл.	12,4 соответствует марке И1		
11	Марка по сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль, %	до 10 вкл.	8 соответствует марке МД1		
12	Щебень Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №1227 от 29.01.2019г.				

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству

_____ (Подпись)
 _____ (Фамилия, инициалы)
 _____ (Подпись)
 _____ (Фамилия, инициалы)

