

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-RU.РА06.В.11232/23 действительна до 01.08.2028г.

1. Дата выдачи: " ____ " _____ 202 4 г.
2. Щебень из природного камня андезито-базальтовых порфиритов Тимофеевского месторождения, для дорожного строительства - **фракция 16-22,4 мм (Марка Л10)**
3. Потребитель: _____
(наименование организации)

(адрес)


4. Количество щебня: _____ т. _____ м³ № квитанции _____
5. Номера вагонов _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 32703-2014	Фактические значения		
1	Гранулометрический состав	Марка 90/10	Проходы через сито, % по массе		
	Размеры ячеек контрольных сит, мм	d/2	8	от 0 до 2	0,15
		d	16	от 0 до 10	7,98
		D	22,4	от 90 до 100	97,12
		1,4D	31,5	100	100,00
2D	45	100	100,00		
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. Марка щебня.	для марки Л10 до 10%	8,5 % соответствует марке Л10		
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	не более 1	0,9		
4	Содержание глины в комках, %	не более 0,25	0,1		
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	1,5		
6	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы при испытании в сухом состоянии, %	до 9 включ.	5,9 соответствует марке 1400		
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % (испытание замораживанием и оттаиванием - число циклов 400)	потеря массы после испытания не более 5%	2,8 соответствует марке F400		
8	Насыпная плотность, т/м ³	не нормируется	1,46		
9	Содержание вредных компонентов и примесей		нет		
10	Марка по сопротивлению дроблению и износу, потеря массы при испытании, %	до 15 вкл.	12,4 соответствует марке И1		
11	Марка по сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль, потеря массы при испытании, %	до 10 вкл.	9,1 соответствует марке МД1		
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг	До 370	Менее 22		
13	Щебень Тимофеевского месторождения строительного камня соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №1/35497-23 12.01.2024 г.				

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству



 _____ (Подпись)

_____ (Фамилия, инициалы)

Хлебнова Т.И.

_____ (Фамилия, инициалы)