



Основан в 1957 году

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский научно-исследовательский институт
строительных материалов»
(ООО «УралНИИСтром»)

Юридический адрес: 454047, Россия, Челябинская обл., Челябинск,
ул. Сталеваров, дом 5, корп. 2, офис 4

Испытательный центр ООО «УралНИИСтром» (ИЦ ООО «УралНИИСтром»)

Адрес места осуществления деятельности: 454047, Россия, Челябинская обл., Челябинск, ул. Сталеваров, дом 5, корп. 2
тел: (351) 217-08-12; e-mail: lab@2170812.ru; www.unifis.ru



Проверка подлинности



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 034E BA00 6BAF 4D82 42B9 7A38 288F A55A
Владелец: ООО «УРАЛНИИСТРОМ»
Действителен с 14.12.2022 г. по 14.03.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
ООО «УралНИИСтром»
А. А. Габдрахманова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 691/23 от 28.04.2023

Основание для проведения испытаний	Договор №02/23 от 12.01.2023 (Заявка №422/23 от 17.04.2023)	A
Заказчик	ООО «СПЕЦТЕХПРОЕКТ»	
ИНН/ОГРН	7430020322/1147430001597	
Дата поступления пробы (№ регистрации в ИЦ)	26.04.2023 (331/2023)	
Место и дата отбора	Открытый склад готовой продукции ООО «СПЕЦТЕХПРОЕКТ»; 20.04.2023	
Объект строительства	-	
Объект испытаний (Шифр пробы в ИЦ)	Щебень широкой фракции от 8 до 16 мм (331.5/23). Тимофеевское месторождение строительного камня (порфирит)	
Дата проведения испытаний	27.04.2023-28.04.2023	
Место испытаний	ИЦ ООО "УралНИИСтром", 454047, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск, ул. Сталеваров, дом 5, корп. 2	
Результаты испытаний	Приведены в таблице 1	

Таблица 1

Определяемая характеристика (показатель)	Ед. изм.	Требования нормативных документов			Нормативный документна метод испытания (раздел, пункт)	Фактические значения показателя	Соответствие характеристикам требованиям нормативной документации
		Нормативная (проектная) документация (раздел, пункт)	Наименование показателя	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
Потеря массы после испытаний на истираемость	%	ПНСТ 510 Приложение А	Устойчивость щебня к истиранию шипованными шинами (по показателю Нордик тест) Потеря массы при испытании	Для марки устойчивости щебня к истиранию шипованным и шинами (по показателю Нордик тест) НТ14: Св. 10 до 14 включ.	ПНСТ 510	12,7	Соответствует

Примечание:

- результаты испытаний относятся только к испытанной пробе;
- информация об объекте испытаний предоставлена Заказчиком;
- пробы отобраны и доставлены в ИЦ заказчиком.

Исполнитель

Руководитель ЛСМ ИЦ ООО «УралНИИСтром»

Протокол сформирован в упрощенном виде, согласно ГОСТ 17025, п. 7.8.1.3

Данный Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя ИЦ ООО «УралНИИСтром»

подписано Р. А. Живцова

Р. А. Живцова

лист 1, всего листов 1